

IGP Pulvertechnik AG
 Ringstrasse 30
 9500 Wil
 Schweiz
 Telefon +41 (0)71 929 81 11
 Telefax +41 (0)71 929 81 81
 info@igp-powder.com
 www.igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

Betreft: chemicaliën test: **IGP-DURA®pox 0202A...**

Test vloeistof	INWERKTIJD										
	10s	30s	60s	2 min	4 min	10 min	30 min	1 uur	3 uren	3d	1w
aceton	2	1	1	1	0.5						
bezine	5	4	4	3	3	3	3	3	3	0.5	
Bonderiet C-MC 3000 (watergedragen fosfaatvrije reinigingsmiddel)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Bonderiet S-ST 1302 (zware reinigingsmiddel voor het verwijderen van graffiti en inkt aan het interieur van openbare voertuigen)	4-3	3	3	3	3	3	1	1			
Remvloeistof (DOT4)	4-3	3	3	3	3	3	1	1			
buthylacetaat	3	3	3	3	2	1					
diesel	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
DMSO (Dimethyl sulfoxide)	3	2	1	1	1						
Azijnzuur 10%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ethanol	5	5	5	5	5	5	5	3	3		
glycol	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
hydraulische olie	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
isopropanol	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3
kerosine	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3
MEK (2-Butanon)	2	1	1	1	0.5						
Natriumhydroxyde 10%.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Fosforzuur 10%.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Salpeterzuur 5%.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
zoutzuur 10 %.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
zwavelzuur 10%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TEEPOL (allesreiniger voor alle doeleinden)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
waterstofperoxide	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
xyleen	5	5	5	5	5	3	3				
Ammoniak 10%.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Verklaring voor de beoordeling

5. Geen verandering
4. Verandering in glans \ Optische verandering
3. Iets zacht worden van de coating bijvoorbeeld: verlies van krasvastheid
2. Lichte oppervlakkige zwelling (coating minder dan 50% aangetast)
1. Opzwellen van de coating (meer dan 50% aangetast)
- 0.5 Volledige delaminatie